

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****Система стандартов безопасности труда****ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ****Номенклатура показателей качества****Occupational safety standards system. Special protective clothes.  
Nomenclature of quality indexes.**

ОКСТУ 0012

*Дата введения 1984-07-01*

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6082

Взамен ГОСТ 12.4.016-75

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1996 г.

Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие положения и номенклатуру показателей качества.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3952-82 в части общих положений и номенклатуры показателей качества.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Специальная защитная одежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89.
- 1.2. Специальная защитная одежда должна обеспечивать нормальные функции организма и сохранять работоспособность человека.
- 1.3. Специальная защитная одежда должна сохранять свои защитные, гигиенические и эксплуатационные свойства в течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий ее применения и ухода за ней.
- 1.4. Наименование специальной защитной одежды должно соответствовать наименованию опасных и вредных факторов, от которых она защищает. В наименовании одежды, предохраняющей от нескольких факторов одновременно, соответствующие факторы указываются по их значимости.
- 1.5. Специальная защитная одежда должна изготавливаться по нормативно-технической документации и соответствовать образцу-этalonу, утвержденному в установленном порядке.
- 1.6. Требования к маркировке специальной защитной одежды должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.115-82 и ГОСТ 10581-91.

**2. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА**

- 2.1. Показатели качества специальной защитной одежды подразделяются:  
на общие - применяемые для всех классификационных групп;  
на специализированные защитные - применяемые для отдельных групп и подгрупп.
- 2.2. Общие показатели качества приведены в табл. 1.

Наименование группы показателей качества	Наименование показателя качества
1. Физико-механические показатели 2. Эргономические показатели: гигиенические показатели  физиологические показатели антропометрические показатели  3. Показатели надежности  4. Показатели транспортабельности  5. Художественно-эстетические показатели	Разрывная нагрузка, шва, Н  Масса изделия, кг Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}\cdot\text{с}$ Жесткость шва*, мН Допустимое время непрерывного пользования*, ч Соответствие специальной защитной одежды размерам человека*, баллы Срок службы, дни, месяцы, годы Устойчивость к стирке или химической чистке*, баллы  Масса упаковочного места, кг Температура и влажность воздуха при транспортировании и хранении, °С, % Силуэт**, баллы  Внешний вид**, баллы Качество отделки**, баллы
* Показатели проверяются при разработке новых видов специальной защитной одежды. ** Показатели проверяются при разработке и постановке на производство специальной защитной одежды.	

2.3. К специализированным защитным показателям качества относятся показатели назначения, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Классификационные группы и подгруппы специальной защитной одежды																				
	от механических воздействий	от повышенных температур	от пониженных температур	от радиоактивных загрязнений	от рентгеновских излучений	от электроstaticких полей, зарядов	от электрических полей	от электромагнитных полей	от пыли	от токсичных веществ	от воды	от растворов поверхностно-активных веществ	от растворов кислот	от щелочей	от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе	от сырой нефти	от нефтепродуктов легкой фракции	от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций	от растительных и животных масел и жиров	от микроорганизмов	от насекомых
Сопротивление проколу*	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопротивление порезу*	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплопроводность пакета	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паропроницаемость пакета	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент защиты от радиоактивных загрязнений*	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент дезактивации*	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинцовый эквивалент*	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрическое сопротивление	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент защиты от электрических воздействий	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пылепроницаемость	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Устойчивость к обеспыливанию*	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Огнеустойчивость*	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проницаемость ПАВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопроницаемость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кислотопроницаемость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Щелочепроницаемость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Проницаемость органических растворителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Проницаемость лаков и красок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Проницаемость нефти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Проницаемость масел и жиров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Проницаемость жидких токсичных веществ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сорбционная способность*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проницаемость насекомых	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Проницаемость микроорганизмов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Устойчивость к стерилизации*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Устойчивость к дезинсекции*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Устойчивость к дезактивации*	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания:

1. Испытания по показателям, обозначенным знаком "\*", проводятся при разработке новых видов специальной защитной одежды.
2. Знак "+" означает применяемость показателей качества, знак "-" - неприменяемость.